●本報告書の全部又は一部の無断転用を固くお断りします。
●この報告書は、提出の試料に対する試験結果であり、ロット全体の品質を保証するものではありません。

生地品質検査報告書

[1110 F 34]

染色堅牢度	項目	試験方法＼生地No.		1 NO.15	2 NO.20	3 NO.23	4 NO.24	5 NO.36	6	7
				ブルー	イエロー	ローズピンク	赤	黒	……	……
	耐光(級)	JIS L 0842 第3露光法	変	3以上	3以上	3以上	3以上	3以上	……	……
	洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変	4－5	4	5	4－5	5	……	……
			汚	4－5	4－5	4－5	4－5	4－5	……	……
	汗(級)	JIS L 0848 酸性	変	5	5	5	5	5	……	……
			汚	4－5	4－5	4－5	4－5	4－5	……	……
		JIS L 0848 アルカリ性	変	5	5	5	5	5	……	……
			汚	4－5	4－5	4－5	4－5	4－5	……	……
	摩擦(級)	JIS L 0849 Ⅱ形	乾	5	4－5	4－5	4－5	4－5	……	……
			湿	2－3	4	3	2	2	……	……
				……	……	……	……	……	……	……
				……	……	……	……	……	……	……
				……	……	……	……	……	……	……
				……	……	……	……	……	……	……
				……	……	……	……	……	……	……
	ホルムアルデヒド	乳児用 (A-Ao)		0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	……	……

物性試験	項目	試験方法	生地No.	たて(ウェール)	よこ(コース)	項目	試験方法	生地No.	たて(ウェール)	よこ(コース)
			……	……	……			……	……	……
			……	……	……			……	……	……
			……	……	……			……	……	……
			……	……	……			……	……	……
			……	……	……			……	……	……
			……	……	……			……	……	……
			……	……	……			……	……	……
			……	……	……			……	……	……

依頼者記載欄		
納入先	会社名	
	地区・店名・MD	
	分類ｺｰﾄﾞ	
	商品ｺｰﾄﾞ	
依頼者	納入者ｺｰﾄﾞ	
	会社名	シオモト製紐 TEL： 076-285-3311
	担当者	
	依頼日	2011年08月17日
品名		カジュアルゴム
品番		AS15
	(関連品番・その他)	色数 5

判定			
	適用規格		
	生地検査	染色堅牢度	合格(　　)色・~~不合格(　　)色~~

(備考)

(注1) 寸法変化率のﾌﾟﾗｽは伸び，ﾏｲﾅｽは縮みを示す。
(注2) 洗濯堅牢度の※印は蛍光増白剤の影響による。

添付白布　綿・絹

生地見本

処理	担当	確認	発行	検査機関
	千場	確認 岩野	2011年08月19日 No. 11-TM-16150-1 (1/1)	ISO 9001 認証取得機関

一般財団法人　日本繊維製品品質技術センター
高松試験室
(TEL) 076-281-2151